



CALIFORNIA

Tipo di Pelle:	bovina
Provenienza:	Europea ed Extraeuropea
Spessore:	mm. 1,3 - 1,5 ± 0,1
Taglia:	43-45Pq
Concia:	sali di cromo
Tintura:	coloranti all'anilina
Rifinitura:	pigmentata
Effetto/Aspetto:	semilucido

CARATTERISTICHE TECNICHE*

ANALISI	METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORE MINIMO
Solidità allo sfregamento a secco 500 cicli	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	Scala di grigi	4
Solidità allo sfregamento a umido 250 cicli	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	Scala di grigi	3/4
Solidità allo sfregamento sudore alcalino 80 cicli	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	Scala di grigi	3/4
Adesione alla rifinitura	UNI EN ISO 11644	N/10 mm	2
pH	UNI EN ISO 4045	-	3,5
Strappo	UNI EN ISO 3377-1	N	20
Flessioni a secco	UNI EN ISO 5402	Cicli	20.000
Solidità alla luce xenotest	UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blu	5
Solidità alla luce xenotest per Colore bianco	UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blu	3
Reazione al fuoco	UNI EN ISO 1021-1 :2006	-	Mancata Accensione
Reazione al fuoco	UNI EN ISO 1021-2 :2006	-	Mancata Accensione
Cigarette test (California)	TB117	-	Test superato
Resistenza acqua di mare	EN ISO 105 EOZ	Scala dei grigi	4/5

*Valori ottenuti dai test eseguiti con metodi ufficiali sulla pelle integra e non manipolata.
Eventuali controlli dopo l'utilizzo nel tempo, devono essere concordati tra il produttore e l'acquirente