

TORRO

Tipo di Pelle:	bovina
Provenienza:	Europea ed Extraeuropea
Spessore:	mm. 0,9 - 1,00 ± 0,1
Taglia:	43-45Pq
Concia:	sali di cromo
Tintura:	coloranti all'anilina
Rifinitura:	a base di pigmenti e cera
Effetto/Aspetto:	schiarante (pull-up)

CARATTERISTICHE TECNICHE*

ANALISI	METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	VALORE MINIMO
Solidità allo sfregamento a secco 250 cicli	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	Scala di grigi	4
Solidità allo sfregamento a umido 80 cicli	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	Scala di grigi	3/4
Adesione alla rifinitura	UNI EN ISO 11644	N/10 mm	2
pH	UNI EN ISO 4045	-	3,5
Strappo	UNI EN ISO 3377-1	N	20
Flessioni a secco	UNI EN ISO 5402	Cicli	20.000
Solidità alla luce xenotest	UNI EN ISO 105 B02	Scala dei blu	5

*Valori ottenuti dai test eseguiti con metodi ufficiali sulla pelle integra e non manipolata.
Eventuali controlli dopo l'utilizzo nel tempo, devono essere concordati tra il produttore e l'acquirente